RAMBÖCK

Ramolith

Granit Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet

V01/26

Formate in cm B x L	60/40	60/60	80/60
Farben	steingrau, quarzgrau, basalt, maronibraun, jura		
Stärke (cm)	3 cm		
Bruchlast kN	3,0	3,0	3,0
Belastbarkeit (kg)	Personen		
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer		
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet, mit Microfase		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339		
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg		
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 ruschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D		

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
60/40	---	4,17	48	---	11,51	17,25	75	850	EURO
60/60	---	2,77	48	---	17,33	26,83	75	1310	EURO
80/60	---	2,08	36	---	17,31	36,89	75	1350	RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 22	
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.