RAMBÖCK

Seetaler-Schiefer

Schiefer-Oberfläche fein gestrahlt und diamant gebürstet

V01/26

Formate in cm B x L	30/60	50/60	40/60
Farben	hellgrau, dunkelgrau, sandbraun		hellgrau, dunkelgrau
Stärke (cm)	5 cm		3,3 cm
Bruchlast kN	4,5	5,0	3,0
Belastbarkeit (kg)	Personen		
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer		
Oberfläche	Schiefer-Oberfläche strukturiert, fein gestrahlt und diamant-gebürstet		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339		
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg		
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D		

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
30/60	---	5,5	30	---	5,45	21	115	660	RAM
50/60	---	3,3	30	---	9,09	35	115	1100	RAM
40/60	---	4,17	44	---	11,55	18,82	80	850	EURO

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 02 + LE 22	
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.