RAMBÖCK

Seetaler-Beton

Natur, mit geschlossener Quarzgussoberfläche

V01/26

Formate in cm B x L	40/40	40/60	50/50	50/50
Farben	grau			
Stärke (cm)	4 cm	4 cm	4 cm	5 cm
Bruchlast kN	6,0	4,5	5,0	5,5
Belastbarkeit (kg)	Personen			
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer			
Oberfläche	Oberfläche Natur, mit geschlossener Quarzgussoberfläche und Microfase			
Bauphysikalische Angaben	Produziert und Hergestellt gem. ÖNORM EN 1339			
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BFVS Salzburg			
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend			
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D			

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
40/40	---	6,25	54	---	8,64	15,19	95	840	RAM
40/60	---	4,17	36	---	8,63	22,78	95	840	RAM
50/50 – Stärke 4cm	---	4	36	---	9	23,89	95	880	RAM
50/50 – Stärke 5cm	---	4	30	---	7,5	3629,33	115	900	RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 02	
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.