

# Seetaler-Betonex

Oberfläche fein gestrahlt, mit geschlossener Quarzgussoberfläche

Formate in cm B x L	40/40	40/60	50/50
Farben	grau, basalt		
Stärke 	4 cm		
Bruchlast kN	6,0	4,5	5,0
Belastbarkeit 	Personen		
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer		
Oberfläche	Oberfläche fein gestrahlt, mit geschlossener Quarzgussoberfläche		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339		
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg		
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D		

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
40/40	---	6,25	54	---	8,64	15,5	95	840	BWR
40/60	---	4,17	36	---	8,63	22,5	95	840	BWR
50/50	---	4	36	---	9	23,5	95	840	BWR

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung LE 02</b>	
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.